

Ceresit CM 25 White Super Flex

Бяло супер гъвкаво лепило за керамични плочки и гранитогрес



Свойства

- бяло супер гъвкаво – клас S1 според EN 12002
- подходящо при деформируеми и критични основи
- водо- и мразоустойчиво
- отлични работни параметри
- съвместимо с хидроизолационни продукти Ceresit

Приложение

- керамични плочки на закрито и открито
- гранитогрес на закрито и открито
- **бял мрамор и стъклокерамични плочки**
- подходящо за употреба над подово отопление
- отлично за бани и душ кабинни
- отлично за балкони и тераси
- **отлично за облицоване на басейни**
- лепене на плочка върху плочка
- лепене на широкоформатни плочи

Технически данни*

Съотношение на смесване: 7,5-8,0 l / 25 kg
 Време на употреба: 140 мин.
 Отворено време: ≥20 мин.
 Фугиране: след 24 ч.
 Сцепление при сухи условия: ≥1,5 N/mm²
 Ориентировъчен разход: 1,3-3,8 kg/m²
 Клас на лепилото C2T според EN 12004 и S1 според EN 12002



Лепила за плочки Ceresit

CM 25 White Super Flex	CM 17 Super Flex	CM 16 Flex	CM 12 Elastic	CM 11	CM 9
Керамика на закрито	Керамика на открито	Гранитогрес на закрито	Гранитогрес на открито	Стъклокерамични плочки	Мрамор (бял)
Деформируеми и критични основи*	Отопляеми подове	Бани, тоалетни и кухни в жилища (керамика)	Бани, тоалетни и кухни в жилища (гранитогрес)	Балкони и тераси (гранитогрес)	Фасади на сгради
Басейни (стъклокерамика)					

* напр. гипсокартон, плочки, OSB, ПДЧ плоскостки и др.

Хенкел България ЕООД
 бул. "Симеоново шосе" № 120, София 1700
 тел.: (02) 806 39 00
 henkel.lepila@bg.henkel.com
 www.ceresit.bg



Качество за професионалисти

Ceresit



Силният отбор в строителството

Лепила за плочки Ceresit

- Качествени
- Икономични
- С отлични работни параметри
- Сигурност във всяка ситуация



Качество за професионалисти

Ceresit CM 17 Super Flex

Супер гъвкаво лепило за керамични плочки и гранитогрес



Свойства

- супер гъвкаво – клас S1 според EN 12002
- дълго време на употреба на готовия разтвор
- подходящо при деформируеми и критични основи
- водо- и мразоустойчиво
- отлични работни параметри
- съвместимо с хидроизолационни продукти Ceresit

Приложение

- керамични плочки на закрито и открито
- гранитогрес на закрито и открито
- подходящо за употреба над подово отопление
- отлично за бани и душ кабинни
- отлично за балкони и тераси
- **лепене на плочка върху плочка**
- **лепене на широкоформатни плочи**
- **облицоване на фасади**

Технически данни*

Съотношение на смесване: 7,0-7,5 l / 25 kg
 Време на употреба: 150 мин.
 Отворено време: ≥20 мин.
 Фугиране: след 24 ч.
 Сцепление при сухи условия: ≥1,5 N/mm²
 Ориентировъчен разход: 1,4-4,0 kg/m²
 Клас на лепилото C2T според EN 12004 и S1 според EN 12002



Ceresit CM 9

Лепило за керамични
плочки на закрито



Свойства

- за дебелина на слоя от 6 до 15 mm
- **идеално за неравни повърхности**
- високоустойчиво
- икономично

Приложение

- **керамични плочки на закрито**
- хоризонтални и вертикални основи

Технически данни*

Съотношение на смесване:	6,0 l / 25 kg
Време на употреба:	120 мин.
Отворено време:	≥10 мин.
Фугиране:	след 24 ч.
Сцепление при сухи условия:	≥0,5 N/mm ²
Ориентировъчен разход:	2,0-6,5 kg/m ²



Клас на лепилото C1 според EN 12004

Ceresit CM 11

Лепило за керамични плочки
за закрито и открито



Свойства

- за дебелина на слоя от 2 до 10 mm
- водо- и мразоустойчиво
- **отлични работни параметри**
- не се свлича
- икономично

Приложение

- **керамични плочки на закрито и открито**
- хоризонтални и вертикални основи

Технически данни*

Съотношение на смесване:	6,0-6,5 l / 25 kg
Време на употреба:	120 мин.
Отворено време:	≥20 мин.
Фугиране:	след 24 ч.
Сцепление при сухи условия:	≥0,5 N/mm ²
Ориентировъчен разход:	2,0-4,0 kg/m ²



Клас на лепилото C1T според EN 12004

Ceresit CM 12 Elastic

Лепило за керамични
плочки и гранитогрес



Свойства

- водо- и мразоустойчиво
- отлични работни параметри
- **съвместимо с хидроизолационни продукти Ceresit**

Приложение

- керамични плочки на закрито и открито
- **гранитогрес на закрито**
- подходящо за употреба над подово отопление
- **отлично за бани и душ кабини**

Технически данни*

Съотношение на смесване:	6,5-6,75 l / 25 kg
Време на употреба:	120 мин.
Отворено време:	≥20 мин.
Фугиране:	след 24 ч.
Сцепление при сухи условия:	≥1,0 N/mm ²
Ориентировъчен разход:	1,4-3,1 kg/m ²



Клас на лепилото C1T според EN 12004

Ceresit CM 16 Flex

Гъвкаво лепило за керамични
плочки и гранитогрес



Свойства

- **подходящо при деформируеми и критични основи**
- водо- и мразоустойчиво
- отлични работни параметри
- съвместимо с хидроизолационни продукти Ceresit

Приложение

- керамични плочки на закрито и открито
- **гранитогрес на закрито и открито**
- подходящо за употреба над подово отопление
- отлично за бани и душ кабини
- **отлично за балкони и тераси**
- **лепене на плочка върху плочка**

Технически данни*

Съотношение на смесване:	7,0-7,5 l / 25 kg
Време на употреба:	120 мин.
Отворено време:	≥20 мин.
Фугиране:	след 24 ч.
Сцепление при сухи условия:	≥1,0 N/mm ²
Ориентировъчен разход:	1,4-3,1 kg/m ²



Клас на лепилото C2T според EN 12004